

Не принижая такое достоинство деревянных полов, как экологическая чистота, все же нужно будет отметить, что они довольно непрактичны. Это понятно уже хотя бы по той причине, что такое покрытие может очень быстро приходиться в негодность: в древесине возникают трещины, затем в них скапливается грязь. В конечном итоге это приводит к порче материала. Приходится проводить полную замену пола.

Чтобы такого не произошло, необходимо своевременно проводить ремонт деревянного пола. В качестве наиболее современного метода приведения этого покрытие в порядок выступает шлифование. Оно проводится с помощью шлифовальной машины, которую можно взять в аренду. Покупать этот агрегат смысла нет: его стоимость высока, а использоваться он будет не очень часто. Но и в ручную пытаться отшлифовать пол точно не стоит.

До начала работы необходимо избавить пол от торчащих гвоздей. Они просто забивают в древесину по самую шляпку. Затем шлифовальной машиной снимают верхний слой досок. Шлифовка должна быть глубокой, чтобы все поверхностные загрязнения полностью удалились. После этого процесса поверхность пола нужно осмотреть.

Если обнаруживаются испорченные доски, нужно провести их замену. Крупные обнажившиеся щели тщательно шпатлюются. Когда шпатлевка высохнет, выполняют еще одну шлифовку, но уже поверхностную. Затем пол покрывается грунтом и примерно через 12 часов красится. При необходимости сохранить фактуру древесины заметной, необходимо использовать прозрачный лак.

Подобную процедуру лучше всего проводить не по мере надобности, а со строгой периодичностью. В частности, паркетный пол обычно шлифуется раз в 5-7 лет. Если же деревянный пол выложен инженерной доской, то промежуток составляет около 10 лет. Кроме того, каждые 2-3 года пол, выложенный древесиной, нужно красить.