

Чтобы деревянный пол сохранился в хорошем состоянии длительное время, нужно правильно проводить его защиту от неблагоприятных факторов. В качестве наиболее распространенного варианта такого мероприятия выступает окрашивание. Чтобы процедура принесла наиболее значительный эффект, нужно грамотно ее выполнить. Но начинать лучше с выбора краски, которая будет использоваться в этом случае.

Существует краска, которая специально предназначена для выполнения окраски пола. В частности, к этому группе материалов относится масляная эмаль. Вариантов ее достаточно много, поэтому подобрать подходящий тип эмали несложно. Но ее применение требует соблюдение некоторых требований, которые очень важны.

Для начала пол должен быть хорошо просушен. Речь не просто о том, что на нем не могут находиться влажные следы. Просто сама древесина обязана быть сухой, то есть с пониженным содержанием влаги в структуре. Если присутствуют какие-то щели, то их нужно заделать шпатлевкой. Расшатанные доски укрепляются, а прогнившие — заменяются. Последним этапом подготовки становится покрытие пола олифой.

Теперь можно наносить краску первый раз. Для этого рекомендуется использовать валик, поскольку благодаря ему покрытие получается без разводов. Для нанесения краски подходит также и кисть, хотя ее применение значительно увеличивает время проведения процедуры. Высыхать первый слой должен сутки.

По прошествии этого времени деревянный пол покрывается во второй раз. Еще через сутки можно выполнить третье окрашивание, если результат не удовлетворил. Дождавшись окончательного высыхания поверхности, необходимо тщательно вымыть покрашенную древесину. При этом желательно использовать не слишком агрессивные моющие средства. По окончании процедуры пол может использоваться.

Ε