

Стоимость покрытия на 20-25% меньше стоимости покрытия из железобетонных ребристых плит с легким утеплителем.

Обшивочные и облицовочные плоские листы. Обшивочные листы изготавливают прессованными и непрессованными, окрашенными и неокрашенными; облицовочные листы - окрашенными, офактуренными и большеразмерными (только прессованные).

В отдельных случаях облицовочные листы окрашиваются с двух сторон водостойким лаком или эмалью (например, пер-хлорвиниловой) для приобретения ими свойства водо- и щелоче-стойкости, причем одновременно устраняется возможность коробления листов при увлажнении.

Предел прочности прессованных листов при изгибе должен быть не менее 200 кг/см², непрессованных - не менее 150 кг/см². Объемный вес листов соответственно равен 1950 и 1600 кг/м³. Водопоглощение прессованных листов не должно превышать 20%, непрессованных - 30%.

Ворота всегда считались показателем достатка и социального статуса поэтому стоит относиться к приобретению ворот с максимальной ответственностью. Заказать [кованые ворота](#) и калитки учитывая любые Ваши пожелания вы можете на сайте brovardoor.com.

Обшивочные листы применяются для обшивки наружных и внутренних стен, перегородок и потолков вспомогательных производственных зданий. Их использование допускается также для обшивки наружных стен деревянных зданий и обшивки внутренних поверхностей в общественных зданиях.

Облицовочные листы, в том числе и большеразмерные, применяются для облицовки наружных стен деревянных зданий (в частности сборных). Возможно также их применение для облицовки внутренних поверхностей жилых, общественных и промышленных зданий.

Облицовочные листы с водостойкой окраской употребляют для облицовки панелей санитарных узлов, кухонь и других помещений с повышенной влажностью, заменяя ими керамическую глазурованную плитку. Разновидностью облицовочных листов являются листы, имитирующие искусственный мрамор.

Листы любого назначения крепятся к отделяваемым поверхностям шурупами из оцинкованной стали.

Вентиляционные короба. Изготавливаются цельные короба круглого и прямоугольного сечений, а также детали для составных коробов прямоугольного сечения.

Предел прочности при изгибе материала коробов должен быть не менее 150 кг/см².