Так, завод фирмы Лоун Стар в г. Гудзоне работает по мокрому способу, тогда как расположенный поблизости завод фирмы Юниверсал Атлас Симент, применяющий такое же сырье - кристаллические известняки с низкой влажностью - предпочитает сухой способ производства.

Из введенных в эксплуатацию с 1946 по 1960 г. 46 цементных заводов США по мокрому способу работают 30 заводов с годовой мощностью 9,7 млн. т, а по сухому - 16 заводов с годовой мощностью 6 млн. т. В Канаде из 19 имеющихся цементных заводов 15 работают по мокрому способу производства. В Англии, Швеции, Дании, Финляндии также принят мокрый способ производства. Во Франции наблюдается такое соотношение в применении различных способов производства цемента. Мокрый способ производства наиболее распространен в Румынии и Польше (85-90% общего выпуска цемента). В Китае применяется преимущественно сухой способ производства (около 75% общего выпуска). Наличие крупных месторождений натурального мергеля в Чехословакии также предопределило развитие в этой стране сухого способа производства с обжигом клинкера в шахтных печах при тщательной подготовке сырьевой смеси. По сухому способу здесь получают около 65% всего выпускаемого цемента.

В США около 95% общего количества выпускаемого цемента приходится на долю портландцемента, который подразделяют на пять типов. Обычный портландцемент, к которому не предъявляют каких-либо специальных требований. Портландцемент с умеренным тепловыделением и умеренной сульфатостойкостью, который предназначается для строительства бетонных дорог и гидротехнических сооружений. Цемент с умеренным тепловыделением должен содержать не более 8% C3A, а цемент с умеренной сульфатостойкостью - не более 50% C3S. Быстротвердеющий портландцемент для производства сборных железобетонных конструкций и деталей.

Межкомнатные двери должны быть красивыми и гармонично вписываться в интерьер. Но помимо этого они также должны обладать хорошими звукоизолирующими свойствами.